



ผลิตโดย : บริษัท เอลดี โทค จำกัด
 สำนักงานเขตพญาไท กรุงเทพฯ :
 23 ซ.ราชบุรณ อ.ป.ระกาศ แขวงสนามสุวณ
 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 โทรสาร : 0-2618-2181
 www.rtbpaint.com

Call Center
 02-270-1603



เนื้อไม้เรียบเนียน ไม่ลอกล่อน
 ด้วยพลัง SILICATE



- พิสูจน์ด้วยใจได้
- เติบโตคนนาน
- ปลอดภัยกับคุณ
- ปลอดภัยต่อคนและสัตว์
- ยืดอายุการใช้งาน

สีย้อมไม้ สูดชื่น



ด้วยพลังจาก Silicate ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก
สามารถแทรกซึมเข้าสู่พื้นผิวเนื้อไม้ ทำให้เนื้อไม้คงความสวยงาม เรียบเนียน
โชนวลลดอายุของไม้ตามธรรมชาติ และด้วยการเรียงตัวของผลึกแก้ว
ทำให้ฟิล์มสีมีความแน่นเกาะตัวเรียงกัน จึงไม่เกิดการลอก่อน และให้อารมณ์
Natural Look ให้ผิวสัมผัสที่แท้จริงของเนื้อไม้

RTB SILITEX WOOD STAIN

อาร์ทีบี ซิลิเทค วัตต์ สแตน สีย้อมไม้ สูดน้ำ

ด้วยคุณสมบัติพิเศษของ Silicate ที่ให้ผิวสัมผัสบางเบา คงความเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของเนื้อไม้ สามารถกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
ได้ดีกว่าสีย้อมไม้ทั่วไป และ Silicate ที่แทรกตัวอยู่ในฟิล์มสี ทำให้เนื้อไม้หายใจได้ ลดปัญหาการสะสมของเชื้อราและแมลงวัน ทนต่อทุกสภาวะอากาศ
สีไม่ซีดจาง ทำให้มีอายุการใช้งานนานกว่าสีย้อมไม้ทั่วไป จึงเหมาะสำหรับ งานไม้ทั้งภายในและภายนอก เช่น ไม้พื้น ระเบียง ประตู หน้าต่าง
วงกบ เฟอร์นิเจอร์ รั้ว ประตู รั้วบ้าน ผนังไม้ ฯลฯ

RTB SILITEX WOOD SEALER

อาร์ทีบี ซิลิเทค วัตต์ ซิลเลอร์ สีรองพื้นดูดซับน้ำ และปรับระดับพื้นผิว สูดน้ำ

มีคุณสมบัติของน้ำแก้ว Silicate ลักษณะเป็นผลึกขนาดเล็ก สามารถเข้าไปแทรกซึมยึดเกาะเนื้อไม้ได้เป็น
อย่างดี และเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุให้สามารถขัดเสี้ยนไม้ได้ง่ายขึ้น ปรับผิวหน้าของชิ้นงาน ให้เรียบ
เนียน และยังเป็นตัวรองพื้น ให้ฟิล์มสียึดเกาะได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับการไม้จริง ทั้งภายใน และภายนอก



ST-W100-M


คุณสมบัติพิเศษ

1. ช่วยให้น้ำไม่ซึมเยิ้ม ช่วยลดการทาสี
2. เนื้อไม้หายใจได้ สัมผัสเรียบ ไม่เกิดปัญหาสีของและลอก่อน
3. ใช้กับงานไม้จริงได้ทั้งภายนอกและภายใน
4. สูดน้ำไม่ดับกลิ่นฉุน มีปริมาณสารระเหยต่ำ (Low VOCs)
ปราศจากสารฟอร์มัลดีไฮด์ เป็นมิตรต่อผู้อยู่อาศัย และผู้อยู่อาศัย



Silicate น้ำแก้ว

มีลักษณะเป็นผลึกขนาดเล็ก
สามารถแทรกซึม และยึดเกาะ
กับส่วนประกอบ ที่เป็นแร่
(Mineral Component)
ในวัสดุได้เป็นอย่างดี และให้
ความแข็งแรงเหมือนผลึกแก้ว



เนื้อไม้จริง

แร่ Silicate โมเลกุลขนาดเล็ก
แทรกซึมเข้าสู่รูไม้ได้เป็นอย่างดี

โมเลกุลของ Silicate เรียงตัวกับ
ผิวน้ำที่เนื้อไม้ เพิ่มประสิทธิภาพ
ยึดเกาะ ทนทานต่อการใช้งาน



GERMAN COLOR TECHNOLOGY



ข้อมูลเทคนิค

ชนิดสี	ลักษณะฟิล์มสี	อุปกรณ์	การผสมเจือจาง	พื้นที่การทา (ทส.ม./กิโลกรัม/ลิตร)	ระยะเวลาแห้ง (ตามสภาวะอากาศปกติ)		
					แห้งสัมผัสได้	แห้งทาบไม้ได้	แห้งใช้งานได้
สีย้อมไม้ (สีสด)	ธรรมชาติ	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	ใช้จนไม้แห้ง ไม่ต้อผสมน้ำ	ทส.ม 50 - 55 ทส.ม 35 - 40	30 นาที	2 - 3 ชั่วโมง	24 ชั่วโมง สำหรับงานไม้ทั่วไป 72 ชั่วโมง สำหรับงานไม้พื้น

ข้อมูลเทคนิค

ชนิดสี	ลักษณะฟิล์มสี	อุปกรณ์	การผสมเจือจาง	พื้นที่การทา (ทส.ม./กิโลกรัม/ลิตร)	ระยะเวลาแห้ง (ตามสภาวะอากาศปกติ)	
					แห้งสัมผัสได้	แห้งทาบไม้ได้
สีรองพื้นดูดซับน้ำ และปรับระดับพื้นผิว (สีใส)	ธรรมชาติ	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	ใช้จนไม้แห้ง ไม่ต้อผสมน้ำ	ทส.ม 50 - 55 ทส.ม 35 - 40	30 นาที	2 - 3 ชั่วโมง

STEP 1

ขั้นตอน
การเตรียม
พื้นผิว
ก่อนทาสี
กับหน้า

วิธีการใช้งาน RTB SILITEX WOOD SEALER

- การเตรียมพื้นผิวชิ้นงาน
1. ตรวจสอบผิวไม้เนื้อไม้ รอยตำหนิ รอยเสี้ยนไม้ รอยตะกั่วของไม้ หากพบว่ามีเสี้ยนไม้ควรปรับผิวให้เรียบ
และลบรอยด้วยการขัดกระดาษทรายเบอร์ 120
 2. ดูรอยตำหนิ หัวตะปู และรอยต่อไม้ ด้วยวิธีอุดรอยตำหนิด้วย RTB WOOD FILLER และขัดตามด้วย
กระดาษทรายเบอร์ 320 - 400 จนผิวไม้เรียบเนียน
- การทาสีรองพื้น
- การรองพื้น RTB SILITEX WOOD SEALER ก่อนทาสีกับหน้าและสีรองพื้น
- โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
- ทา RTB SILITEX WOOD SEALER ส่วนที่ 1 ทั้งไว้ให้แห้งประมาณ 1 ชั่วโมง
 - หากพบว่ามีเสี้ยนไม้ขึ้น (ขึ้นอยู่กับชนิดของไม้) ให้ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 เมื่อลบเสี้ยนไม้ขึ้น
- หมายเหตุ: การทาสี RTB SILITEX WOOD SEALER ส่วนที่ 1 เสร็จแล้วให้รอให้แห้งสนิทก่อนทาสีกับหน้าและสีรองพื้น RTB SILITEX WOOD STAIN ส่วนที่ 2

STEP 2

ขั้นตอน
การทาสี
กับหน้า

วิธีการใช้งาน RTB SILITEX WOOD STAIN

1. คนสีในบรรจุภัณฑ์ให้เข้ากัน แล้วทำการทาสีรองพื้นลงบนไม้ โดยทาตามลายเนื้อไม้
2. ทาสีรองพื้นสีรองที่ 1 โดยทาตามลายเนื้อไม้ให้ละเอียด และแห้งทิ้งไว้ก่อนทาสี
 - สำหรับสีใส ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และสามารถใช้งานไม้ได้ทันที โดยไม่ต้องทาสีรองพื้นครั้งที่ 2 (ในกรณีที่สี RTB SILITEX WOOD SEALER เป็นของพื้น)
 - สำหรับสีสัก, มะฮอกกานี, วอลนัท ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนทาสีรองพื้นครั้งที่ 2 (ตามความเข้มข้นของสีที่ลูกค้าต้องการ)
3. หลังจากสีรองที่ 1 แห้งสนิท ให้ทำการขัดเพื่อลบเสี้ยนไม้ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 - 400 ให้เรียบเนียน
4. ทาสีรองพื้นสีรองที่ 2 และแห้งทิ้งไว้ก่อนทาสีรองพื้นอย่างน้อย 24 ชั่วโมง สำหรับไม้พา ไม้ชิงหยาง และไม้ทากต่างออกไป / สำหรับไม้พื้นทาสีก่อนการใช้งานอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
5. ทำความสะอาดแปรงทาสี และ อุปกรณ์ด้วยน้ำสะอาด

ข้อแนะนำ

- เหมาะสำหรับการไม้จริงทั้งภายในและภายนอก เช่น ไม้พื้น ระเบียง ประตู หน้าต่าง วงกบ เฟอร์นิเจอร์ รั้ว ประตู รั้วบ้าน ผนังไม้ ฯลฯ
- ควรเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทไม่ควรถูกเก็บรองพื้นให้แสงแดด
- เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของฟิล์มสี แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ RTB เท่านั้น

ข้อควรระวัง

- ห้ามรับประทาน และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- ห้ามผสมกับกันเนอร์ โดยเด็ดขาด

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น โปรดอ่านคู่มือการใช้งานและข้อมูลผลิตภัณฑ์